

## **ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА**

**Характеристика:** лазурь для дерева «MAZ-SLO» на основе натуральных компонентов подходит для любых пород дерева. Используется для внешних работ - обработка срубов, домов из бруса, уличных фасадов из вагонки, заборов, беседок и т.д. Глубоко проникает в структуру древесины. Проявляет натуральную текстуру обрабатываемой поверхности. Придает антистатические и водоотталкивающие свойства. Покрытие защищает от УФ-лучей, от вредителей, возникновения гнили, плесени. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости легко реставрируется. Цвет, прозрачность и количество осадка масла-воска могут меняться от партии к партии в зависимости от компонентов и не влияют на характеристики продукта.

**Состав:** масло льняное, оксидированное льняное масло, сафлоровое масло, микровоск, разбавитель MZ-300, УФ-фильтры, биоциды, сиккативы.

**Подготовка поверхности:** перед нанесением состава необходимо полностью отчистить поверхность от слоев старой краски, пыли и жирных загрязнений. При необходимости обработать смолистые участки древесины растворителем MZ-300. Грунтовать поверхность не требуется. Предварительная шлифовка деревянных поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.

**Способ применения:** лазурь для дерева для наружных работ является полностью готовым продуктом. Тщательно перемешать. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти «MAZ-SLO» с жесткой щетиной или валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 1 час при необходимости убрать излишки масла с поверхности, протерев насухо безворсовой тканью. При необходимости произвести межслойную шлифовку. После высыхания первого слоя аналогично нанести второй слой, но не ранее, чем через 12 часов!

**Время высыхания:** при нормальных условиях ( $t$  не ниже  $20^{\circ}\text{C}$ , влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часов. Полное высыхание происходит через 48 часов. Низкие температуры, отсутствие света и высокая влажность увеличивают время высыхания.

**Расход:** Первый слой  $\approx 75$  мл/м.кв. (13 м.кв./л)  
Второй слой  $\approx 40$  мл/м.кв. (25 м.кв./л)

**Очистка рабочих инструментов:** после проведения работ инструмент очистить разбавителем MZ-300.

**Хранение:** продукт хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, при  $t^{\circ}$  не ниже  $5^{\circ}\text{C}$  и не выше  $25^{\circ}\text{C}$ , при относительной влажности воздуха 50-80%. На поверхности может образовываться пленка - перед применением её необходимо удалить.

**Меры предосторожности:** используемые для протирания и полировки материалы необходимо замочить или высушить на пожаробезопасных поверхностях и утилизировать с бытовым мусором.

**Важно:** всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.