

## **МАСЛО ДЛЯ ПОЛКОВ БАНИ И САУНЫ**

**Характеристика:** масло для полков бани и сауны «MAZ-SLO» защищает поверхность от воздействия влаги и грязи. Используется для внутренних работ во влажных помещениях - для покрытия необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей полков сауны и бани. Средство глубоко впитывается в древесину, создавая на ней грязе- и водоотталкивающую пленку. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости легко реставрируется.

**Состав:** смесь минеральных масел, биоциды.

**Подготовка поверхности:** перед нанесением состава деревянная поверхность должна быть сухой. Температура — не ниже +5°C и относительная влажность воздуха — не выше 80%. Загрязненные полки очистить моющим средством в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости отшлифовать шкуркой P80-P120 и удалить пыль от шлифовки.

**Способ применения:** масло для потолков бани и сауны является полностью готовым продуктом. Грунтовать поверхность не требуется. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти «MAZ-SLO» с жесткой щетиной или безворсовой ткани, дать впитаться в древесину. Если масло быстро впитается в древесину, повторить обработку. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.

**Время высыхания:** обработанная деревянная поверхность готова к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины.

**Расход:** 60-125 мл/м.кв. (8-15 м.кв/л) в зависимости от пористости древесины.

**Очистка рабочих инструментов:** после проведения работ инструмент очистить разбавителем MZ-300.

**Хранение:** продукт хранить в сухом защищённом от прямых солнечных лучей месте, при t° не ниже 5°C и не выше 25°C и при относительной влажности воздуха 50-80%.

**Меры предосторожности:** Используемые для протирания и полировки материалы необходимо промыть водой.