



МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ТОРЦОВ

Характеристика: масло-воск для торцов «MAZ-SLO» на основе натуральных компонентов подходит для любых пород дерева. Масло-воск для торцов применяется для герметизации торцов, чтобы защитить их от растрескивания под влиянием погодных условий. Уменьшает торцевое увлажнение и усушку. Рекомендуются для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих уличных деревянных конструктивных элементов домов, бань, беседок, заборов, садовой мебели и скульптуры. Может применяться для обработки торцов древесины при длительном хранении (для более равномерной сушки). Глубоко проникает в структуру древесины, закупоривает поры, делая торец водонепроницаемым. При использовании совместно с цветными маслами выравнивает цвет на торце за счет уменьшения впитываемости колерованных составов. Защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости легко реставрируется. Цвет, прозрачность и количество осадка масла-воска могут меняться от партии к партии в зависимости от компонентов и не влияют на характеристики продукта.

Состав: масло льняное, оксидированное льняное масло, сафлоровое масло, карнаубский воск, микровоск, разбавитель MZ-300, УФ-фильтры, биоциды, сиккативы.

Подготовка поверхности: перед нанесением состава необходимо полностью отчистить поверхность от слоев старой краски, пыли и жирных загрязнений. При необходимости обработать смолистые участки древесины растворителем MZ-300. Грунтовать поверхность не требуется. Предварительная шлифовка деревянных поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.

Способ применения: масло-воск для торцов является полностью готовым продуктом. Тщательно перемешать. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти «MAZ-SLO» с жесткой щетиной или валиком, равномерно распределить по поверхности. При необходимости произвести межслойную шлифовку. Аналогично нанести второй слой.

Время высыхания: при нормальных условиях (t не ниже 20°C , влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 4-6 часов. Полное высыхание происходит через 24 часа. Низкие температуры, отсутствие света и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: Первый слой ≈ 90 мл/м.кв. (6 м.кв./л)
Второй слой ≈ 60 мл/м.кв. (8 м.кв./л)

Очистка рабочих инструментов: после проведения работ очистить разбавителем MZ-300.

Хранение: продукт хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, при t° не ниже 5°C и не выше 25°C , при относительной влажности воздуха 50-80%. На поверхности может образовываться пленка - перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: используемые для протирания и полировки материалы необходимо замочить или высушить на пожаробезопасных поверхностях и утилизировать с бытовым мусором.

Важно: всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.