



МАСЛО ДЛЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И МЕБЕЛИ

Характеристика: масло для рабочих поверхностей и мебели Maz-slo на основе смеси масел, натуральных смол и восков предназначено для внутренних работ. Рекомендуется в качестве самостоятельного покрытия столешниц, мебели. Глубоко проникая в структуру древесины, создает защитное покрытие от УФ-лучей, гнили, плесени и вредителей. Создает прочную, износоустойчивую, эластичную грязе- и водоотталкивающую поверхность, обладающую антистатическими свойствами. Покрытие не трескается, не шелушится, легко реставрируется. Рекомендуется 2 слоя. Грунтовать поверхность не требуется. Колеруется в любой цвет согласно карте цветов. Цвет, прозрачность и количество осадка масла-воска могут меняться от партии к партии в зависимости от компонентов и не влияют на характеристики продукта.

Состав: масло льняное, масло сафлоровое, масло тунговое, карнаубский воск, микровоски, натуральные смолы и их модификации, разбавитель - пинен, УФ-фильтр, сиккативы.

Подготовка поверхности: поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом P120-150, очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем MZ-300 Арт. №1302. При необходимости обработайте смолистые участки древесины MZ-300.

Способ применения: тщательно размешайте и нанесите масло вдоль волокон древесины валиком, щеткой, краскопультом или кистью с жёсткой щетиной, равномерно распределив по поверхности. Спустя 1 час уберите излишки масла чистой сухой безворсовой ветошью. Наносить 2-й слой только на высохшую поверхность после 1-ого слоя не ранее, чем через 12 часов! Через 1 час убрать излишки масла, располировать. При необходимости выполнить промежуточную шлифовку вдоль волокон.

Время высыхания: готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часа. Полное высыхание происходит через 24-36 часов (зависит от температуры окружающей среды).

Расход: первый слой \approx 75 мл/м.кв. (13м.кв./л)
след. слой \approx 40 мл/м.кв. (25м.кв./л)

Очистка рабочих инструментов: после проведения работ инструмент очистить разбавителем MZ-300 (Арт. № 1302).

Хранение: в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре не ниже 5°C и не выше 25°C, при относительной влажности воздуха 50-80%. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: используемые для протирания и полировки материалы, пропитанные маслом, замочить или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности и утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно: всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.