

МАСЛО «ОСОБОЕ»

Характеристика: масло «Особое» для посуды и игрушек из дерева «MAZ-SLO» на основе натуральных компонентов подходит для любых пород дерева. Используется для обработки детских игрушек, посуды, имиджевых аксессуаров, церковной утвари, предметов обихода и интерьера из дерева. Глубоко проникает в структуру древесины. Проявляет натуральную текстуру обрабатываемой поверхности. Придает износостойкие, антистатические и водоотталкивающие свойства. Покрытие защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. Покрытие не трескается, не шелушится, легко реставрируется. Цвет, прозрачность и количество осадка масла-воска могут меняться от партии к партии в зависимости от компонентов и не влияют на характеристики продукта. Обработанные деревянные поверхности безопасны при контакте с кожей, союной, пищей (*при отсутствии аллергии на льняное масло). Не содержит летучих веществ.

Состав: масло льняное, оксидированное льняное масло, микровоск, сиккативы.

Подготовка поверхности: перед нанесением состава необходимо полностью отчистить поверхность от слоев старой краски, пыли и жирных загрязнений. При необходимости обработать смолистые участки древесины растворителем MZ-300. Грунтовать поверхность не требуется. Предварительная шлифовка поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.

Способ применения: масло «Особое» для посуды и игрушек из дерева является полностью готовым продуктом. Тщательно перемешать. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти «MAZ-SLO» с жесткой щетиной или валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 1 час при необходимости убрать излишки масла с дерева, протерев насухо безворсовой тканью. При необходимости произвести межслойную шлифовку. После высыхания первого слоя аналогично нанести второй слой, но не ранее, чем через 12 часов! При необходимости через час-полчаса убрать излишки, располировав безворсовой тканью.

Время высыхания: при нормальных условиях (t не ниже 20°C , влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часов. Полное высыхание происходит через 48 часов. Низкие температуры, отсутствие света и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: Первый слой ≈ 75 мл/м.кв. (13 м.кв./л)
Второй слой ≈ 40 мл/м.кв. (25 м.кв./л)

Очистка рабочих инструментов: после проведения работ очистить разбавителем MZ-300.

Хранение: продукт хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте, при t° не ниже 5°C и не выше 25°C , при относительной влажности воздуха 50-80%. На поверхности может образовываться пленка - перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: используемые для протирания и полировки материалы необходимо замочить или высушить на пожаробезопасных поверхностях и утилизировать с бытовым мусором.

Важно: всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.