

## **ЯХТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА**

**Характеристика:** атмосферостойкое масло для внешних и внутренних работ предназначено в качестве самостоятельного покрытия деревянных деталей яхт, лодок и катеров из разных пород древесины. Рекомендуется для пропитки корабельных палуб, перил, мачт, штурвалов и интерьеров кают деревянных судов. Глубоко проникает в структуру древесины и защищает от вредителей, возникновения гнили и плесени. Покрытие защищает от УФ-лучей. Создает прочную износостойчивую, эластичную грязе- и водоотталкивающую поверхность, обладающую антистатическими свойствами. Рекомендуется 2 слоя. Грунтовать поверхность не требуется. При необходимости покрытие легко реставрируется. Колеруется в любой цвет согласно карте цветов.

**Состав:** масло льняное, масло сафлоровое, масло тунговое, карнаубский воск, микровоски, натуральные смолы и их модификации, разбавитель MZ-300, УФ-фильтр, биоциды, сиккативы (осушители).

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом P120-150, очищена от пыли и от жирных загрязнений растворителем MZ-300.

**Способ применения:** тщательно перемешать перед началом использования. Нанести валиком, щеткой, краскопультом или кистью, равномерно распределив по поверхности. Через 0,5-1 час убрать излишки чистой сухой ветошью. Через 12-24 часа аналогично нанести второй слой. Через 0,5-1 час убрать излишки масла, располировать. При необходимости выполнить промежуточную шлифовку вдоль волокон.

**Время высыхания:** готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часа. Полное высыхание происходит через 24-36 часов (зависит от температуры окружающей среды).

**Расход:** первый слой  $\approx$  65 мл/м.кв. (15м .кв./л)  
след. слой  $\approx$  40 мл/м.кв. (25м.кв./л)

**Очистка рабочих инструментов:** после проведения работ кисти и валики промыть растворителем MZ-300 или теплой мыльной водой.

**Хранение:** в сухом прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

**Меры предосторожности:** используемые материалы, пропитанные маслом, выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

**Важно:** всегда проводите предварительные выкрасы. Оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем. Цвет, прозрачность и количество осадка масла-воска могут меняться от партии к партии в зависимости от компонентов и не влияют на характеристики продукта.